



Vhodné pro práci ve vlhkém a mokré prostředí, kde se klade důraz na pohodlí a dobrý úchop. Navrženo speciálně pro rybolov.

TEGERA® 8163[Zjistit více](#)**RYBÁŘŮV NEJLEPŠÍ KAMARÁD - ORANŽOVÁ**

Tyto vysoce odolné rukavice 1,3 mm/51 mil z přírodního latexu nabízejí vysokou úroveň ochrany a dobrou ohebnost. Bavlněná podšívka poskytuje pohodlí a vzorek na ruku zaručuje velmi dobrý úchop. Rukavice jsou mimořádně dlouhé a dodávají se ve dvou barvách: oranžové a modré. Pro modrou zvolte 8162.

VLASTNOSTI

- Přizpůsobivá
- Odolná
- Dobrý úchop
- Pohodlná

VLASTNOSTI

- Vodotěsná
- Schválena k manipulaci s potravinami
- Odolná proti kontaktnímu teplu do 250 °C
- Předem ohnuté prsty
- Odolná proti oleji a mastnotě

CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Vysoká teplota, kontakt s mokrem, kontakt s olejem a mastnotou

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ

Mokrá prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

Rybolov, práce v rybářském průmyslu, manipulace s jídlem, manipulace s potravinami, práce v horkých provozech, práce na moři, asanace

HLAVNÍ ODVETVÍ PRO POUŽITÍ

Food processing

TYP PRÁCE

Středně těžké práce

CHEMICKÁ ODOLNOST

Podle normy EN 16523-1:2015. Podrobné informace získáte od společnosti Ejendals.

SPECIFIKACE

TYP Rukavice pro všeobecné práce, Rukavice odolné proti chemikáliím - Všeobecná ochrana, Rukavice na ochranu proti teple

KATEGORIE Cat. III

TLOUŠŤKA 1.3 mm

PODŠÍVKA Kompletně podšitá

MATERIÁL PODŠÍVKY Bavlna, Interloková vazba

DÉLKA 350 mm

ÚCHOPOVÁ SCHOPNOST 5

PROVEDENÍ ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Zvrásněná textura úchopové části

BARVA Oranžová

POČET PÁRŮ VE SVAZKU/KARTONU 6/72

TYPY BALENÍ Hromadné balení

MÁČENÍ Úplně máčená

MÁČECÍ MATERIÁL Latex

SPECIFIKACE VNITŘNÍHO MATERIÁLU Bavlna

SPECIFIKACE VNĚJŠÍHO MATERIÁLU Přírodní latex

PLNĚNÍ NOREM

CE 0598

UK 0120

EAC

TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/Type B AKLPT



EN ISO 374-5:2016



EN 407:2020 X2XXXX



EN 388:2016+A1:2018 3131X

EN ISO 21420:2020

FDA compliant material

VLASTNOSTI



Vodotěsná



Větruvzdorná



Všeobecná ochrana

ZKOUŠKA PODLE NORMY EN ISO 374-1:2016

Zkoušená chemikálie	A	K	L	P	T
Úroveň permeace	3	6	3	6	6
Degradace v %	9,5	-5,3	3,4	-0,2	-21,7

VELIKOST	Č. VÝR	EAN
7	8163-7	7340118401256
8	8163-8	7340118401409
9	8163-9	7340118401553
10	8163-10	7340118401706
11	8163-11	7340118401850

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com